

GYPSUM BOARD

Speciální probarevná bílá penetrace na sádrokarton (všechny druhy), beton, štuky a omítky do vnitřních prostor. Výrazně zrychluje výmalbu díky snížení počtu vrstev. V ideálním případě lze malovat jen na dvě vrstvy (Gypsum Board + malířská barva Vitex). Sjednocuje nasákovost povrchu rozdílných materiálů (například sádrokarton – beton).

Díky své vysoké bělosti výrazně kryje ihned na první vrstvu, výsledný povrch je hladký, matný a otěruvzdorný. Gypsum Board lze použít jako první krok při přemalování původních tmavých odstínů na světlejší barvy. Neobsahuje písek a tak ho lze aplikovat i nástřikem. Pro sádrové stěrky doporučujeme nejdříve použít penetraci Vitex Acrylan Unco Eco nebo Vitex Primer 100% Acrylic.



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu



vytváří čisté
prostředí
k dýchání

Hlavní výhody:

- Okamžité vysoké krytí, otěruvzdorný matný povrch
- Lze malovat na dvě vrstvy
- Neobsahuje písek, lze aplikovat i nástřikem
- Skvělé řešení pro zrychlení a zlevnění malby

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE

Viskozita
105 ± 5 KU
(ASTM D 562, 25°C)



Měrná hmotnost
1,72 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
5-10% pro válec, štětec
10-20% pro nástřik

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min


Druhá vrstva (barva)
6-8 h

TÓNOVÁNÍ

Netónuje se



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
12-14 m²/l



Na dvě vrstvy
neaplikuje se

MOŽNOSTI APLIKACE



OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá	3l (5,2kg)	10l (17,3kg)
	cca 39m ²	cca 130m ²



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý a **především dobře zbaven prachu po broušení sádrokartonu** (ideální je odsáátí vysavačem). U štukových omítek nesmí být na zdech volné kamínky. Při přetírání původních barev odstraňte původní volné části staré barvy nebo tapety a lepidla z nich. Povrch nesmí být mastný.

Na sádrové stěrky nejdříve použije klasickou penetraci Vitex Primer 100% Acrylic nebo Vitex Acrylan Unco Eco.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádro, nechte zaschnout a přeberte a zbavte prachu.

Penetraci naředte dle tohoto technického listu – nepřehřejte!, penetrace by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým náradím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s vyšším chlupem (12mm – 15mm).

Penetraci při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkáací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost penetrace na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost závisí na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném náradí nebo pracovním postupu. Především u omítek a štuků na nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředte).

Plastovou nádobu zrecykujte. Nevyhazujte se zbytky penetrace a nepoužitou penetraci zlikvidujte dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



“Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)” VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **22 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádobu by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.mokuso-distribution.cz.

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenesou odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Mokuso Distribution s.r.o., Čimická 442/33, 182 00 Praha
IČO: 21020141 | www.mokuso-distribution.cz

